

Collection Chaux Fine

Kalkpasta



Technische fiche N°921

INT

MAT



TOEPASSING

BINNEN

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.

BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Bevat mica-deeltjes die het mineraal effect versterkt. Niet poederend, laat de ondergrond ademen.

UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Indien nodig, oude verven wassen, schuren en ontstoffen. Het is van essentieel belang de ondergrond voor te bereiden met volgende primers met uitsluiting van elk ander product:
op weinig poreuze ondergrond, 1 laag "Impression Rugeuse".
op poreuze of poederachtige ondergrond, 1 laag "Impression Universelle" en daarna 1 laag "Impression Rugeuse".

GEREEDSCHAP

"Sous-couche" en "Chaux Fine" met de platoir trapézoïdal (ref. 4054004). "Lisseuse inox" (ref. 4054002) voor de "Chaux Fine". Grattoir Mercury (ref. Mercury Ultra 37) voor het schuren van de kalk. Plantenspuit (ref. 101321) voor de "Protection pour peintures et revêtements minéraux".

APPLICATIE

"Sous-couche Enduit Minéral" : als de "Impression Rugeuse" droog is (ca. 4u) de "Sous-couche" uniform aanbrengen met de "platoir trapézoïdal" (ref. 4054004). Beginnen bovenaan de muur en de dikte van de laag afstemmen op de korrel van de "Impression Rugeuse". Ca. 12u laten drogen.

"Chaux Fine" : lichtjes roeren. De "Chaux Fine" aanbrengen op egale dikte met de "Platoir Trapézoïdal" (ref. 4054004). Werken per kleine oppervlakten. Als het product begint mat te worden, lichtjes uitvlakken met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken per kleine oppervlakten. Ca.12u laten drogen. **Tijdens het drogen het product niet aanraken.** Eens de kalk goed droog, lichtjes schuren met de "Grattoir Mercury" (ref. Mercury Ultra 37) om de mica-deeltjes tevoorschijn te halen en de mogelijke oneffenheden weg te gommen. Daarna grondig ontstoffen.

RESSOURCE

BESCHERMING :

Na 3 à 4 dagen, als de kalk uitgehard is, beschermen met de "Protection pour Peintures et Revêtements Minéraux". Aanbrengen met de plantenspuit (ref. 101321) van onder naar boven. Niet te veel verzadigen. Droging in ca. 2 à 4u. Dit product beschermt tegen water maar is geen vervanging voor faiences.

NB : Deze beschermingslaag kan de tint lichtjes versterken.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	Aspect	Mat
	Rendement	Sous-couche : ca. 1,3 à 1,6m ² per kg Kalk : 2,5 à 3m ² per L Protection : 20 à 25m ² /L
	Droging	Sous-couche : Kleefvrij na 30 min. Kalk : ca. 12u.
	Overschilderbaar	Sous-couche : Ca 12u Kalk : met de "Protection pour Peintures et Revêtements Minéraux" na 3 à 4 dagen droging. Zich houden aan de technische fiche n° 924 .
	Vaste stof gehalte - densiteit	Sous-couche : gewicht : 76%; volume 55%; densiteit : 1,9 Chaux Fine : gewicht : 69%; volume : 46%; densiteit : 1,6
	Reiniging van gereedschap	Met water
	Verpakkingen	Sous-couche : 5kg en 20kg Chaux Fine : 3L en 12L
	Bewaring	Chaux Fine : 6 maand in ongeopende, originele verpakking.
VOORZORGS- MAATREGEL	Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%. Deze verf bevat bebluste kalk. Het is dus noodzakelijk de ogen en de handen te beschermen. Vorstvrij bewaren.	
REGLEMENTAIRE KENMERKEN	CLASSIFICATIE AFNOR	Groep III - klasse 2
	VOS gehalte	Sous-couche Enduit Minéral : EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200g/L (2010). Dit product bevat max. 2g/L VOS. Chaux Fine : EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200g/L (2010). Dit product bevat max. 20g/L VOS. Zie veiligheidsfiche (FDS)
	VEILIGHEID	Conform de geldende wetgeving.