

# Enduit Romain

Decoratieve plamuur op basis van kalk



Technische fiche N°906

INT

MAT



## TOEPASSING

### BINNEN

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

### Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.

## BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Fluweelachtige decoratieve kalkpasta met hedendaagse uitstraling.

## UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1

### GEREEDSCHAP

De "Sous-couche Enduit Romain met de microstar roller (ref. 4051002) en de "Enduit Romain" met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002).

## APPLICATIE

Eerst 1 laag "Impression Universelle". 12u laten drogen.

### 1. Traditionele methode

**"Sous-couche Enduit Romain"**: egaal aanbrengen met de Microstar roller 10mm (ref. 4051002). 6 à 8u laten drogen.

**"Enduit Romain"**: lichtjes roeren. De "Enduit Romain" aanbrengen op egale dikte met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken per kleine oppervlakten, beginnende bovenaan de wand. Als het product begint mat te worden, uitvlakken met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken per kleine oppervlakten (20 à 30cm<sup>2</sup>). Ca.12u laten drogen. **Tijdens het drogen het product niet aanraken.**

Eens de kalk goed droog, lichtjes schuren met de "Grattoir Mercury" (ref. Mercury Ultra 37) om de mogelijke oneffenheden weg te gommen. Daarna grondig ontstoffen.

### 2. Voor een comfortabele aanbreng op grote oppervlakten :

op weinig poreuze ondergrond, 1 laag "Impression Rugeuse".

op poreuze of poederachtige ondergrond, 1 laag "Impression Universelle" en daarna 1 laag "Impression Rugeuse".

**"Sous-couche Enduit Minéral"**: als de "Impression Rugeuse" droog is (ca. 4u) de "Sous-couche" uniform aanbrengen met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Beginnen bovenaan de muur en de dikte van de laag afstemmen op de korrel van de "Impression Rugeuse". Ca. 12u laten drogen.

**"Enduit Romain"**: zie methode hierboven

# RESSOURCE

## BESCHERMING : "Cire Hydrodiluable"

Op de uitgeharde pasta (tot 3 dagen bij vochtige weersomstandigheden), van onder naar boven de boenwas aanbrengen per kleine oppervlakten (20 x 20cm) met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken van nat naar droog. De boenwas is vereist om de duurzaamheid van de tint te garanderen.

**NB :** het eindresultaat moet bekeken worden na volledige droging van de boenwas.

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Aspect	Mat
Rendement	Sous-couche : 8 à 10m <sup>2</sup> per L Enduit Romain : 2 à 2,5m <sup>2</sup> per L Boenwas : 16 à 18m <sup>2</sup> per L
Droging	Sous-couche : Kleefvrij na 30 min. Enduit Romain : ca. 1 $\frac{1}{2}$
Overschilderbaar	Sous-couche : 6 à 8u. Enduit Romain : ca. 24u.
Vaste stof gehalte	Sous-couche : gewicht : 57%; volume 42%. Enduit Romain : gewicht : 75%; volume : 55%.
Reiniging van gereedschap	Met water
Densiteit	Sous-couche : 1,36 Enduit Romain : 1,85 Watergedragen boenwas : 1
Verpakkingen	Sous-couche : 0,5L, 2,5L en 10L Enduit Romain : 3L en 10L Boenwas : 1L en 2,5L
Bewaring	1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij bewaren.

### VOORZORGS- MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%.  
Deze verf bevat bebluste kalk. Het is dus noodzakelijk de ogen en de handen te beschermen.

### REGLEMENTAIRE KENMERKEN

CLASSIFICATIE AFNOR	Groep I - klasse 1d2
VOS gehalte	Sous-couche : EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200g/L (2010). Dit product bevat max. 3g/L VOS. Enduit Romain : EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200g/L (2010). Dit product bevat max. 15g/L VOS. Cire Hydrodiluable : EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200g/L (2010). Dit product bevat max. 15g/L VOS.
VEILIGHEID	Zie veiligheidsfiche (FDS) Conform de geldende wetgeving.