

# Laque Brillante

Watergedragen strakke hoogglanslak



Technische fiche N°941

INT

HOOGGLANS



## TOEPASSING

### BINNEN

Op wanden. In alle ruimten van de woning.

### Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. Op ijzer, eerst voorbehandelen met een anti-roest primer.

## BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Strakke watergedragen lakverf, hoogglans (90% onder 60°). Hoge dekkracht gecombineerd met een uitstekende kantendekking. Goede uitharding. Afwasbaar. Weinig vergelend.

## UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1 Afwerking klasse A

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Een laag primer aanbrengen aangepast aan de ondergrond en de tint. De ondergrond dient perfect afgewerkt : het uiteindelijke resultaat (glans, strakheid) hangt er van af.

### GEREEDSCHAP

Kwast of Microstar roller 5mm (ref. 4051006) of spuit.

ONDERGROND	VOORBEREIDING
Weinig poreuze ondergronden en oude verven	Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien nodig. Een laag "Sous-couche d'accrochage".
Nieuwe en poreuze ondergronden	Een laag "Impression Universelle"

## APPLICATIE

Na droging van de primer aangepast aan de ondergrond en de tint : 2 lagen "Laque Brillante". De 1ste laag, indien nodig, verdund met 5 à 10% water, de 2de verdund met 2 à 5% water. De optimale eigenschappen van de verffilm worden bekomen na 3 weken droging

ALGEMENE  
EIGENSCHAPPEN

Aspect	Hoogglans
Glansgraad	90 onder 60°
Rendement	10 à 12m <sup>2</sup> /L
Droging	Kleefvrij na 2 à 3u.
Overschilderbaar	Ca 12u naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid
Vaste stof gehalte	Gewicht : 56%; volume : 40%
Reiniging van gereedschap	Met water
Densiteit	1,34
Verpakkingen	0,5L, 1L, 2,5L en 5L
Bewaring	1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

VOORZORGS-  
MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%. Voor de felle en donkere tinten wordt aangeraden de getinte "Primaire des Tons Pleins" te gebruiken i.p.v. een 3de laag (zie de volledige lijst van de betrokken kleuren).  
De extreme glans en de opmerkelijke strakheid van deze watergedragen lak wordt verstoord door het inbrengen van grote hoeveelheden kleurpigmenten. Daarom werden we genoodzaakt een 100-tal felle en donkere kleuren van onze collecties uit te sluiten.

REGLEMENTAIRE  
KENMERKEN

CLASSIFICATIE AFNOR	Groep 1 - klasse 7b2/4a
VOS gehalte	EU grenswaarde voor dit product (catA/b) : 100g/L (2010). Dit product bevat max. 56g/L VOS.
VEILIGHEID	Zie veiligheidsfiche (FDS) Conform de geldende wetgeving.