

Laque Mate

Fluweelmatte polyurethaan lakverf voor muren en houtwerk op waterbasis



Technische fiche N°951

INT

FLUWEELMAT



TOEPASSING

BINNEN

Polyvalente verf voor wanden, plinten en kozijnen. In alle ruimten van de woning.

Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. Op ijzer, eerst voorbehandelen met een anti-roest primer.

BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Matte lakverf van topkwaliteit. Verzorgde afwerking. Heel stevig: vochtige schrobvastheid klasse 1. Onderhoudsvriendelijk. Ideaal voor hedendaagse interieurs, voornamelijk in donkere tinten.

UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Een laag primer aanbrengen aangepast aan de ondergrond en de tint.

GEREEDSCHAP

Kwast, spalter of Microstar roller 10mm (ref. 4051002).

ONDERGROND	VOORBEREIDING
Weinig poreuze ondergronden en oude verven	Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien nodig. Een laag "Sous-couche pour Travaux Courants" of "Sous-couche d'accrochage".
Nieuwe en poreuze ondergronden	Een laag "Impression Universelle"

APPLICATIE

Na droging van de primer aangepast aan de ondergrond en de tint : 2 lagen "Laque Mate". De 1ste laag, indien nodig, verdund met 0 à 3% water; de 2de onverdund.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	Aspect	Fluweelmat
	Glansgraad	2 à 3 onder 60°; 5 à 6 onder 85°
	Rendement	15 à 18m ² /L
	Droging	Kleefvrij na 30 min.
	Overschilderbaar	Ca. 12u. Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid
	Vaste stof gehalte	Gewicht : 57%; volume : 41%
	Reiniging van gereedschap	Met water
	Densiteit	1,35
	Verpakkingen	0,5L, 1L, 2,5L, 5L en 10L
	Bewaring	1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij
VOORZORGS- MAATREGEL	Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%. De beschermingstape verwijderen voor volledige droging van de verf. Voor de felle en donkere tinten wordt aangeraden de getinte "Primaire des Tons Pleins" te gebruiken i.p.v. een 3de laag (zie de volledige lijst van de betrokken kleuren).	
REGLEMENTAIRE KENMERKEN	CLASSIFICATIE AFNOR	Groep 1 - klasse 7b2/6a
	VOS gehalte	EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30g/L (2010). Dit product bevat max. 26g/L VOS.
	VEILIGHEID	Zie veiligheidsfiche (FDS) Conform de geldende wetgeving.