

# Tissage

Muurpatina's met linneneffect op waterbasis



Technische fiche N°

INT

MAT



## TOEPASSING

### BINNEN

Op wanden. In alle ruimten van de woning.

### Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. Op ijzer, eerst voorbehandelen met een anti-roest primer.

## BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Matte, decoratieve verftechniek op basis van watergedragen verf en patina. Combineert de diepe, warme uitstraling van kalk met een natuurlijk linnengevoel. Eenvoudig aan te brengen.

## UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn.

### GEREEDSCHAP

De "Sous-couche Tissage" wordt aangebracht met antispat roller 12mm (ref. 4051010) en vervolgens uitgestreken met de Tampico kwast. De "Finition Tissage" met de spalter 150mm (ref. 4017022)

ONDERGROND	VOORBEREIDING
Weinig poreuze ondergronden en oude verven	Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien nodig. Een laag "Sous-couche d'accrochage".
Nieuwe en poreuze ondergronden	Een laag "Impression Universelle"

## APPLICATIE

### "Sous-couche Tissage"

De "Sous-couche Tissage" onverdund in 2 lagen verticaal aanbrengen met de antispat roller 12mm. Onmiddellijk, nat in nat, verticaal uitstrijken met een Tampico kwast om structuur te geven (deze bewerking bij beide lagen uitvoeren).

### "Finition Tissage"

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Na 12u droging, de 1ste eindlaag ("Finition Tissage") verticaal aanbrengen met een spalter 150mm. Na 4u droging, de 2de eindlaag horizontaal aanbrengen met de spalter 150mm.

#### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Aspect	Mat
Rendement	Sous-couche : 12 à 15m <sup>2</sup> /L per laag Finition : 25m <sup>2</sup> /L
Droging	Sous-couche : Kleefvrij na 30 min. Finition : ca. 4u.
Overschilderbaar	Sous-couche : Ca 4u Finition : ca. 4u.
Vaste stof gehalte	Sous-couche : gewicht : 63%; volume 47%
Reiniging van gereedschap	Met water
Densiteit	Sous-couche : 1,48 Finition : 1
Verpakkingen	Sous-couche : 1L, 2,5L, 5L en 15L Finition : 0,5L en 1L
Bewaring	1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

#### VOORZORGS- MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%.

#### REGLEMENTAIRE KENMERKEN

##### CLASSIFICATIE AFNOR

VOS gehalte "Sous-couche" EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30g/L (2010). Dit product bevat max. 30g/L VOS.  
"Finition" EU grenswaarde voor dit product (catA/i) : 140g/L (2010). Dit product bevat max. 40g/L VOS.

##### VEILIGHEID

Zie veiligheidsfiche (FDS)  
Conform de geldende wetgeving.